

## ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๔๖๘๘ (พ.ศ. ๒๕๕๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผ่นยางรองรางรถไฟ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นยางรองรางรถไฟ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2667 - 2558 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

จักรมณฑ์ ผาสุกานิช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

# มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

## แผ่นยางรองรางรถไฟ

### 1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะแผ่นยางรองรางรถไฟที่ทำจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ หรือยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ สำหรับใช้กับหมอนคอนกรีตอัดแรงของรถไฟเท่านั้น ไม่รวมการออกแบบและการติดตั้ง

### 2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 แผ่นยางรองรางรถไฟ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “แผ่นยาง” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางธรรมชาติและ/หรือยางสังเคราะห์ ใช้วางระหว่างหมอนคอนกรีตอัดแรงกับรางรถไฟเพื่อลดการสั่นสะเทือนขณะที่รถไฟเคลื่อนที่ผ่าน

### 3. ประเภท

- 3.1 แผ่นยาง แบ่งตามวัสดุที่ใช้ทำ ออกเป็น 2 ประเภท คือ
- 3.1.1 ประเภทที่ 1 แผ่นยางที่ทำจากยางธรรมชาติหรือมียางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ
- 3.1.2 ประเภทที่ 2 แผ่นยางที่ทำจากยางสังเคราะห์

### 4. มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

- 4.1 มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน  
ต้องเป็นไปตามแบบ (drawing) ที่ผู้ใช้กำหนด ยกเว้นถ้าไม่ระบุไว้ ให้มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเป็นไปตามตารางที่ 1  
การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 8.2

ตารางที่ 1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน  
(ข้อ 4.1)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

ขนาด		ความกว้างหรือความยาว	ความหนา
มากกว่า	ถึง		
0	10	± 0.20	± 0.32
10	16	± 0.25	± 0.40
16	25	± 0.32	± 0.50
25	40	± 0.40	± 0.63
40	63	± 0.50	± 0.80
63	100	± 0.63	± 1.00
100	160	± 0.80	± 1.25
160		± 0.005 <i>X</i>	± 0.008 <i>X</i>

หมายเหตุ *X* หมายถึง ขนาดของมิติ

5. คุณลักษณะที่ต้องการ

5.1 ลักษณะทั่วไป

แผ่นยางต้องมีความหนาสม่ำเสมอ ต้องมีร่องปลายเปิด ปราศจากการพอง รอยแตก รูพรุน และสิ่งแปลกปลอม

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

5.2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์

ต้องเป็นไปตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ของแผ่นยาง  
(ข้อ 5.2)

รายการ ที่	คุณลักษณะ	หน่วย	เกณฑ์ที่กำหนด		วิธีทดสอบ ตาม
			ประเภทที่ 1	ประเภทที่ 2	
1	ความแข็ง	Shore A	65 ถึง 80		ข้อ 8.3
2	ก่อนเร่งการเสื่อมอายุ - มอดูลัสที่ความยืด 100 % - ความต้านแรงดึง ไม่น้อยกว่า - ความยืดเมื่อขาด ไม่น้อยกว่า	MPa MPa %	3 ถึง 5 12 250		ข้อ 8.4
3	หลังเร่งการเสื่อมอายุ - มอดูลัสที่ความยืด 100 % เปลี่ยนแปลงไม่เกิน ของค่าก่อนเร่ง การเสื่อมอายุ - ความต้านแรงดึง ไม่น้อยกว่า - ความต้านแรงดึง ไม่น้อยกว่า ของ ค่าก่อนเร่งการเสื่อมอายุ - ความยืดเมื่อขาด ไม่น้อยกว่า - ความยืดเมื่อขาด ไม่น้อยกว่า ของ ค่าก่อนเร่งการเสื่อมอายุ	% MPa % % %	40 10 70 180 60		ข้อ 8.5
4	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด ไม่นเกิน	%	30		ข้อ 8.6
5	ความยืดอยู่ตัว ไม่นเกิน	%	25		ข้อ 8.7
6	ความทนโอโซน	-	ต้องไม่มีรอยแตก		ข้อ 8.8
7	สภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร ไม่น้อยกว่า	MΩ.m	100		ข้อ 8.9
8	ความทนน้ำมัน - ปริมาตรเปลี่ยนแปลง ไม่นเกิน	%	เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขาย		ข้อ 8.10

## 6. เครื่องหมายและฉลาก

- 6.1 ที่แผ่นยางทุกแผ่นอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือนง่าย ลึกลงในเนื้อยางไม่น้อยกว่า 0.8 mm บนด้านใดด้านหนึ่งของแผ่นยาง
- (1) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
  - (2) ประเภท
  - (3) เดือน ปีที่ทำ และรหัสรุ่นที่ทำ
- ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

## 7. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- 7.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก.

## 8. การทดสอบ

- 8.1 ภาวะทดสอบ  
หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ทดสอบที่อุณหภูมิ  $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$  และความชื้นสัมพัทธ์  $(50 \pm 10) \%$
- 8.2 การวัดมิติ  
ให้ใช้เครื่องวัดละเอียดถึง 0.001 mm วัดความกว้าง ความยาว และความหนาของตัวอย่างด้านละ 3 ตำแหน่ง แล้วรายงานผลทุกค่า
- 8.3 การทดสอบความแข็ง  
ให้ปฏิบัติตาม ISO 7619-1 โดยใช้เครื่องควโรมิเตอร์แบบเอ (durometer Type A)
- 8.4 การทดสอบมอดูลัสที่ความยืด 100 % ความต้านแรงดึง และความยืดเมื่อขาด  
ให้ปฏิบัติตาม ISO 37 โดยตัดชิ้นทดสอบเป็นรูปดัมป์เบลล์ชนิดที่ 1
- 8.5 การทดสอบการเร่งการเสื่อมอายุ  
ให้ปฏิบัติตาม ISO 188 โดยตัดชิ้นทดสอบเป็นรูปดัมป์เบลล์ชนิดที่ 1 เช่นเดียวกับข้อ 8.4 เร่งการเสื่อมอายุ ดังนี้
- (1) ประเภทที่ 1 ทดสอบที่อุณหภูมิ  $(70 \pm 1) ^\circ\text{C}$  เป็นเวลา  $(168 \pm 2) \text{ h}$
  - (2) ประเภทที่ 2 ทดสอบที่อุณหภูมิ  $(100 \pm 1) ^\circ\text{C}$  เป็นเวลา  $(96_{-2}^0) \text{ h}$
- แล้วนำไปทดสอบมอดูลัสที่ความยืด 100 % ความต้านแรงดึง และความยืดเมื่อขาดตามข้อ 8.4
- 8.6 การทดสอบการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด  
ให้ปฏิบัติตาม ISO 815-1 ดังนี้

(1) ประเภทที่ 1 ทดสอบที่อุณหภูมิ  $(70 \pm 1) ^\circ\text{C}$  เป็นเวลา  $(24_{-2}^0)$  h

(2) ประเภทที่ 2 ทดสอบที่อุณหภูมิ  $(100 \pm 1) ^\circ\text{C}$  เป็นเวลา  $(24_{-2}^0)$  h

โดยคั่งยัดที่ 25 % หลังจากครบเวลาทดสอบแล้ว นำชุดอุปกรณ์ทดสอบออกจากเตาอบ คลายอุปกรณ์และนำขึ้นทดสอบออกจากชุดอุปกรณ์ทันที ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา  $(30 \pm 3)$  min แล้ววัดความหนาอีกครั้ง

#### 8.7 การทดสอบความยืดอยู่ตัว

ให้ปฏิบัติตาม ISO 2285 ดังนี้

(1) ประเภทที่ 1 ทดสอบที่อุณหภูมิ  $(70 \pm 1) ^\circ\text{C}$  เป็นเวลา  $(24_{-2}^0)$  h

(2) ประเภทที่ 2 ทดสอบที่อุณหภูมิ  $(100 \pm 1) ^\circ\text{C}$  เป็นเวลา  $(24_{-2}^0)$  h

โดยคั่งยัดที่ 50 % หลังจากครบเวลาทดสอบแล้ว นำชุดอุปกรณ์ทดสอบออกจากเตาอบ คลายอุปกรณ์และนำขึ้นทดสอบออกจากชุดอุปกรณ์ทันที ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา  $(30_{0}^{+3})$  min แล้ววัดความยาวอีกครั้ง

#### 8.8 การทดสอบความทนไอโซน

ให้ปฏิบัติตาม ISO 1431-1 ขั้นตอน A โดยใช้ภาวะทดสอบดังต่อไปนี้

(1) ความเข้มข้นของไอโซน

(1.1) ประเภทที่ 1 ทดสอบที่  $(25 \pm 5) \text{ cm}^3$  ต่อ  $100 \text{ m}^3$

(1.2) ประเภทที่ 2 ทดสอบที่  $(50 \pm 5) \text{ cm}^3$  ต่อ  $100 \text{ m}^3$

(2) อุณหภูมิ  $(40 \pm 1) ^\circ\text{C}$

(3) ระยะเวลา 72 h

(4) การคั่งยัด 20 %

แล้วตรวจพินิจทันทีด้วยเลนส์กำลังขยาย 7 เท่า ขณะที่ยังยัดอยู่ที่ความยัดตามข้อ (4)

#### 8.9 การทดสอบสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร

ให้ปฏิบัติตาม ISO 14309

#### 8.10 การทดสอบความทนน้ำมัน

ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำในภาคผนวก ข.

**ภาคผนวก ก.**

**การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน**

(ข้อ 7.1)

- ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง แผ่นยางประเภทและมิติเดียวกัน ทำขึ้นโดยกรรมวิธีเดียวกันจากยางที่มีส่วนผสมอย่างเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
  - ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบมิติ ลักษณะทั่วไป และเครื่องหมายและฉลาก
    - ก.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากแผ่นยางรุ่นเดียวกัน ตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ ก.1

**ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบมิติ ลักษณะทั่วไป และเครื่องหมายและฉลาก**  
(ข้อ ก.2.1.1)

ขนาดรุ่น แผ่น	ขนาดตัวอย่าง แผ่น	เลขจำนวนที่ยอมรับ แผ่น
501 ถึง 1 200	20	1
1 201 ถึง 10 000	32	1
10 001 ถึง 35 000	50	2
35 001 ถึง 500 000	80	3
ตั้งแต่ 500 001 ขึ้นไป	125	5

- ก.2.1.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4. ข้อ 5.1 และข้อ 6. ในแต่ละรายการ ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือว่าแผ่นยางรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทางฟิสิกส์
  - ก.2.2.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากแผ่นยางรุ่นเดียวกันจำนวน 30 แผ่น ทุก ๆ แผ่นยางที่ทำจำนวน 30 000 แผ่น หากจำนวนแผ่นยางในรุ่นมีไม่ถึง 30 000 แผ่นให้สุ่มมา 30 แผ่น แล้วนำไปทดสอบความแข็งทุกแผ่น และตัวอย่างแผ่นยางต้องเป็นไปตามข้อ 5.2 รายการที่ 1 ทุกแผ่น
  - ก.2.2.2 ให้ชักตัวอย่างยางผสมสารเคมี (rubber compound) จำนวนเพียงพอสำหรับการทดสอบโดยวิธีสุ่มจากยางผสมสารเคมีที่ใช้ทำแผ่นยางที่ผสมในคราวเดียวกันและใช้ทำแผ่นยางรุ่นเดียวกัน แล้วนำไปเตรียมเป็นชิ้นทดสอบดังแสดงในตารางที่ ก.2 โดยใช้อุณหภูมิในการขึ้นรูป และคงรูปเดียวกันกับการทำแผ่นยาง และใช้ระยะเวลาในการคงรูปที่ทำให้แผ่นยางคงรูปที่เตรียมได้มีระดับการคงรูปเท่ากับแผ่นยาง

ตารางที่ ก.2 ชั้นทดสอบจากยางผสมสารเคมีสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทางฟิสิกส์  
(ข้อ ก.2.2.2)

ชั้นทดสอบ	การทดสอบ
แผ่นยางที่มีความหนา ( $2.0 \pm 0.2$ ) mm	ข้อ 8.4 ข้อ 8.5 ข้อ 8.7 ข้อ 8.8 ข้อ 8.9 และข้อ 8.10
ชั้นทดสอบทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ( $13.0 \pm 0.5$ ) mm และความหนา ( $6.3 \pm 0.3$ ) mm	ข้อ 8.6

ก.2.2.3 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.2.1 และข้อ ก.2.2.2 จึงจะถือว่าแผ่นยางรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างแผ่นยางต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 และข้อ ก.2.2.3 ทุกข้อ จึงจะถือว่าแผ่นยางรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้



ภาคผนวก ข.  
การทดสอบความทนน้ำมัน  
(แนะนำ)  
(ข้อ 8.10)

ข.1 การทดสอบความทนน้ำมัน

ให้ปฏิบัติตาม ISO 1817 ข้อ 8.3 โดยใช้ น้ำมัน SAE 40 ทดสอบที่อุณหภูมิ  $(70 \pm 1) ^\circ\text{C}$  เป็นเวลา  $(24 \begin{smallmatrix} 0 \\ -2 \end{smallmatrix})$  h

## ภาคผนวก ก.

## การทดสอบสมรรถนะ

## (แนะนำ)

## ก.1 การทดสอบสมรรถนะ

ก.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบกึ่งสถิต (quasi-static load deflection correlation)

- (1) ตัดชิ้นทดสอบขนาด 200 mm x 132 mm จำนวน 2 ชิ้น จากแผ่นยางตัวอย่าง จำนวน 2 แผ่น
- (2) วางชิ้นทดสอบระหว่างแผ่นโลหะผิวเรียบขนาดอย่างน้อย 210 mm x 140 mm จำนวน 2 แผ่น โดยใช้กระดาดทรายเบอร์ 0 วางคั่นระหว่างชิ้นทดสอบกับแผ่นโลหะทั้งด้านบนและด้านล่าง (ให้ด้านที่มีผงขัดของกระดาดทรายหันเข้าหาชิ้นทดสอบ)
- (3) กดชิ้นทดสอบด้วยแรงกด 200 kN แล้วปล่อย ทำเช่นนี้ 2 ครั้ง
- (4) กดชิ้นทดสอบด้วยแรงกด 10 kN แล้วปรับระยะยุบตัว<sup>(1)</sup> ให้เป็นศูนย์
- (5) เพิ่มแรงกดเป็น 50 kN 100 kN 150 kN และ 200 kN ด้วยอัตรา 150 kN/min โดยในแต่ละครั้งที่เพิ่มแรงกดให้คงแรงกดไว้ 1 min ก่อนบันทึกระยะยุบตัว
- (6) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดกับระยะยุบตัวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ออกแบบเครื่องยึดเหนี่ยวราง

หมายเหตุ<sup>(1)</sup> หมายถึง การวัดระยะยุบตัวให้ใช้เครื่องวัดความหนาที่มีความละเอียดถึง 0.01 mm จำนวน 2 เครื่อง วางไว้ตรงกลางของด้านสั้นของชิ้นทดสอบ บันทึกค่าเฉลี่ยที่วัดได้จากเครื่องวัดทั้ง 2 เครื่อง ถ้าค่าที่วัดได้จากเครื่องวัดทั้ง 2 มีค่าต่างกันเกิน 0.3 mm ให้ทดสอบซ้ำ

ก.1.2 ความแข็งตึงพลวัต (dynamic stiffness)

- (1) ก่อนการทดสอบ ให้นำชิ้นทดสอบและอุปกรณ์ทดสอบไปปรับสภาพที่อุณหภูมิ (23±5) °C เป็นเวลา 24 h
- (2) วางผ้าทรายที่มีขนาดอนุภาคของผงขัด 45 µm ถึง 75 µm บนฐานผิวเรียบแข็ง โดยให้ด้านผงขัดของผ้าทรายหงายขึ้น
- (3) วางตัวอย่างบนผ้าทราย และวางผ้าทรายบนตัวอย่างอีกชั้นหนึ่ง โดยให้ด้านผงขัดของ ผ้าทรายหันเข้าหาแผ่นตัวอย่าง
- (4) วางแผ่นโลหะที่มีขนาดความกว้างเท่ากับฐานของรางรถไฟไว้ด้านบนของผ้าทราย
- (5) วางเครื่องวัดระยะยุบตัวของแผ่นโลหะอย่างน้อย 3 เครื่อง โดยให้มีระยะห่างของเครื่องวัดแต่ละเครื่องตามแนวความยาวรอบแผ่นโลหะเท่ากัน
- (6) ให้แรงกดเชิงพลวัตตั้งแต่ 20 kN จนถึง 95 kN ที่ความถี่ (4±1) Hz จำนวน 1 000 รอบ

- (7) บันทึกแรงกดและระยะยุบตัวของแผ่นโลหะด้านบนจำนวนไม่น้อยกว่า 10 รอบในช่วง 100 รอบสุดท้าย นำข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยของระยะยุบตัวสูงสุด ( $D_1$ ) และระยะยุบตัวต่ำสุด ( $D_2$ ) หน่วยเป็นเมตร และค่าเฉลี่ยของแรงกดสูงสุด ( $F_1$ ) และค่าเฉลี่ยของแรงกดต่ำสุด ( $F_2$ ) หน่วยเป็น เมกะนิวตัน
- (8) คำนวณความแข็งดิ่งพลวัต ( $K_{DYN}$ ) หน่วยเป็น เมกะนิวตันต่อเมตร จากสมการ

$$K_{DYN} = \frac{F_1 - F_2}{D_1 - D_2}$$

---